

Merenerger Baustoff Labor GmbH • Siemensstr. 12 • 35799 Merenberg

Strauch Betonwerk  
Inh. Arnold Strauch  
Am Kaffberg 5  
63688 Gedern

### Prüfbericht

20-4714

Werk	Ober-Seemen
Prüfgrundlage	DIN EN 1338
Art der Prüfung	Witterungswiderstand gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

Probekörper Nr.	Produkt	Abholung	Herstell-datum	Prüfalter [d]	Prüfdatum Beginn (FTW)
1-3	Öko Doppel-T 10er, grau	21.09.2020	08/2020	>28	30.10.2020

### Herstellerangaben

Vorsatzbezeichnung	--
Besondere Eigenschaften	--

Zusammensetzung der Prüflösung	Salzlösung (3M.-% NaCl / 97M.-% Trinkwasser)	Probenehmer	durch AG
Probenvorbereitung	ohne/schneiden	Prüfer	Herr Rupp

### Prüfresultate

Probekörper Nr.	Abmessungen der Prüffläche			Masse der Gesamtmenge an abgewittertem Material nach 28 Frost-Tau-Wechseln [g]	Massenverlust je Flächeneinheit [kg/m <sup>2</sup> ]	Bemerkungen
	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche A [mm <sup>2</sup> ]			
1	170	71	12070	1,46	0,12	-
2	172	72	12384	0,85	0,07	-
3	166	70	11620	1,56	0,13	-

Mittelwert <sub>(n=4)</sub>	0,11
-----------------------------	------

Anforderungen (Klasse 3)	Mittelwert ≤ 1,0
	Einzelwert ≤ 1,5

Merenberg, 30.11.2020

